



KÖSTER Crisin krema

Tehnični list/art.št: M 278

Izdano: 2020-01-28

- Uradno poročilo testa MFPA, Leipzig po tehnični dokumentaciji WTA 4-4-03, Vsebnost vlage 95%

Injektirna krema brez topil, na osnovi smole/silana, ki preprečuje dvig vlage.



Lastnosti

KÖSTER Crisin Krema injektirna krema na osnovi smole/silana (SiH₄).
Preprečuje dvig vlage - kapilarno vleko.
Ne vsebuje topil.

Tehnične lastnosti

Kemična sestava	Kombinacija smole in silana (SiH ₄)
Barva	bela
Gostota	0,85 g/cm ³
Vsebnost suhe snovi	cca. 85 %
čvrstost	pastasta, trdna
Temperatura pri nanosu	+ 5 °C do + 35 °C

Področje uporabe

KÖSTER Crisin Krema je retroaktivna DPC (Damp Proof Course) hidroizolacija proti kapilarnemu dvigu vlage. Krema ustvari bariero, ki preprečuje nadaljnjo vleko vlage iz tal. Nanašamo jo lahko tako iz zunanje kot tudi iz notranje strani zgradbe. Uporabljamo jo lahko tudi pri visoki stopnji vlažnosti (95% +/- 5% nasičenost) in pri vseh stopnjah kontaminiranosti s soljo.

Vgradnja

V zid tik nad temelji horizontalno po celotni dolžini navrtamo luknje s premerom 14 mm. Razdalja med posameznimi luknjami naj bo 10 cm, ne glede na debelino zidu. Pri vrtanju se ustavimo 3 cm pred koncem stene (ne prevrtamo skozi zid). Zvrtane luknje speremo z vodo ali spihamo z zrakom. KÖSTER Crisin Krema stisnemo (injektiramo) v steno z ustrezno KÖSTER Ročno pištolo, na katero nastavimo injektirno cevko. Takoj po končanem delu luknjice zatesnimo in zravnamo s steno z uporabo KÖSTER KB Fix 5 malte. Pri strojnem nanosu za doziranje uporabljamo 10 l vedra.

Poraba

debelina zidu 12 cm: cca. 140 ml/m; debelina zidu 36 cm: cca. 510 ml/m

Debelina zidu (cm)	Poraba (ml /m)	Poraba 310ml kartuše (m)	Poraba 530ml kartuše (m)
12	ca. 140	2.2	3.8
24	ca. 330	0.9	1.6
36	ca. 510	0.6	1.0

Čiščenje

Orodje takoj po končanem delu očistite z vodo.

Pakiranje

M 278 010	10 l vedro
M 278 310	310 ml kartuša

M 278 600

12 x 600 ml v kartonu

Shranjevanje

Shranjujte v originalni embalaži pri sobni temperaturi (cca. +20 °C). Pri upoštevanju teh pogojev, je čas shranjevanja min. 12 mesecev.

Sorodni izdelki

KÖSTER KB-FIX 5	Št. art. C 515 015
KÖSTER Polysil TG 500	Št. art. M 111
KÖSTER Fini omet	Št. art. M 655 025
KÖSTER Sanirni omet Sivi	Št. art. M 661 025
KÖSTER Sanirni omet Beli	Št. art. M 662 025
KÖSTER Sanirni omet Beli / Hiter	Št. art. M 663
KÖSTER Sanirni omet Beli / Lahek	Št. art. M 664 020

Podatki, ki jih vsebuje ta tehnični list so rezultat naših raziskav in naših praktičnih izkušenj pri uporabi. Vsi navedeni podatki so povprečne vrednosti, ki so bile pridobljene v vnaprej določenih pogojih. Pravilna in s tem učinkovita in uspešna uporaba naših izdelkov ni predmet našega nadzora. Za pravilno uporabo izdelkov je, ob upoštevanju unikatnih pogojev posameznega gradbišča in končne rezultate procesa gradnje, odgovoren izvajalec. To lahko zahteva spremembe teh priporočil za standardne primere. Specifikacije, ki jih izdajajo naši zaposleni ali naši predstavniki, ki so izven okvirov danega tehničnega lista, zahtevajo pisno potrditev. Potrebno je upoštevati veljavne standarde za testiranje in uporabo materialov, tehnične smernice in kodeks ravnanja. S tem ozirom se garancija nanaša na kvaliteto naših izdelkov v okviru splošnih pogojev in ne na pravilno uporabo izdelkov. Tehnični list je bil pregledan. Veljavna je zadnja izdana verzija (vse prejšnje verzije so neveljavne).

Predstavnik in distributer KÖSTER Slovenija; Have d.o.o., Kolodvorska cesta 2, SI-4000 Kranj; Tel. + 386 41 793 319 info@have.si – www.koster.si