



KÖSTER Silikonska barva bela

Tehnični list/art.št: P 260 010

Izdano: 2020-01-28

Silikonska barva za barvanje zunanjih in notranjih površin, navadnih in sanirnih ometov

Lastnosti

Mat in v vodi topna, kapilarno hidrofbna fasadna barva. Na osnovi silikonskih smol s posebnimi pospeševalci oprijema in posebnim lotus efektom. Ko se posuši ustvari gladko in visoko paropropustno površino.

Tehnične lastnosti

EN ISO 1062-3	Razred III
EN ISO 7783-2	Razred II
sd-vrednost	cca. 0.10 m
W24-vrednost	cca. 0.05 kg / m ² h
Barve	možnost prilagajanja z običajnimi pigmentnimi pastami

Področje uporabe

KÖSTER Silikonska bela barva je namenjena barvanju gladkih in grobih ometov in sanirnih ometov. Je zelo obstojna in dolgotrajna. Zaradi odlične paropropustnosti je še posebej primerna za zunanje obarvanje KÖSTER-jevih Sanirnih ometov.

Barva je prav tako primerna za izpostavljene zidane površine narejene iz apnenega kamna, opeke ali za druge mineralne podlage. Pri ohranjanju zgodovinskih spomenikov, KÖSTER Silikonska bela barva, zaradi nizke absorpcije vode in visoke paropropustnosti, ponuja optimalno zaščito površin objekta. KÖSTER Silikonska bela barva je prav tako primerna za notranjo uporabo - kjer je zaželeno paropropustna barva, npr. po nanosu Kösterjevih Sanirnih ometov. Opozoriti velja, da je nanašanje drugih oblik dekorativnih premazov na silikonsko barvo, zaradi slabega oprijema, lahko problematično.

Podlaga

Podlaga mora biti ravna, enakomerna, trdna, zdrava, čista in suha. Vse nevezane dele, ki bi lahko negativno vplivali na oprijem, je potrebno odstraniti, podlago pa izravnati. KÖSTER Silikonsko belo barvo lahko nanašamo šele, ko je podlaga popolnoma suha (po najmanj 10 dneh!). V kolikor je potrebno, se predhodno naredi test.

Vgradnja

Pred pričetkom dela je potrebno barvo dobro premešati. Nanašamo jo lahko s čopičem, valjčkom ali strojno. Kot predpremaz, se nanese Köster Silikonska bela barva razredčena z do 10% vode. Glavni sloj nanesemo, ko se predpremaz popolnoma posuši.

Barve ne nanašajte, v kolikor je temperatura ozračja ali podlage pod + 5 °C ali če je podlaga razgreta. Čas sušenja pri + 20 °C in 65 % relativne vlažnosti je cca. 12 ur. Nizke temperature in visoka vlažnost podaljšajo čas sušenja.

Poraba

ca. 0,2 l/m² po sloju

Čiščenje

Takoj po končanem delu očistite z vodo.

Pakiranje

P 260 010 10 l vedro

Shranjevanje

Shranjujte v originalni embalaži, v suhem in hladnem prostoru. Zaščitite pred zmrzaljo.

Pri upoštevanju teh pogojev je minimalni čas shranjevanja 12 mesecev.

Odpri embalažo čimprej porabite.

Sorodni izdelki

KÖSTER Hidrosilikatno lepilo SK	Št. art. M 170 020
KÖSTER Sanirni omet Sivi	Št. art. M 661 025
KÖSTER Sanirni omet Beli	Št. art. M 662 025
KÖSTER Sanirni omet Beli / Hiter	Št. art. M 663
KÖSTER Sanirni omet Beli / Lahek	Št. art. M 664 020
KÖSTER Hidrosilikatna plošča	Št. art. M 670

Podatki, ki jih vsebuje ta tehnični list so rezultat naših raziskav in naših praktičnih izkušenj pri uporabi. Vsi navedeni podatki so povprečne vrednosti, ki so bile pridobljene v vnaprej določenih pogojih. Pravilna in s tem učinkovita in uspešna uporaba naših izdelkov ni predmet našega nadzora. Za pravilno uporabo izdelkov je, ob upoštevanju unikatnih pogojev posameznega gradbišča in končne rezultate procesa gradnje, odgovoren izvajalec. To lahko zahteva spremembe teh priporočil za standardne primere. Specifikacije, ki jih izdajajo naši zaposleni ali naši predstavniki, ki so izven okvirov danega tehničnega lista, zahtevajo pisno potrditev. Potrebno je upoštevati veljavne standarde za testiranje in uporabo materialov, tehnične smernice in kodeks ravnanja. S tem ozirom se garancija nanaša na kvaliteto naših izdelkov v okviru splošnih pogojev in ne na pravilno uporabo izdelkov. Tehnični list je bil pregledan. Veljavna je zadnja izdana verzija (vse prejšnje verzije so neveljavne).