



KÖSTER Kontaktno lepilo

Tehnični list/art.št: RT 102

Izdano: 2020-01-28

Eno komponentno lepilo za izdelavo detajlov in spojev za KÖSTER ECB in KÖSTER TPO membrane brez flisa, na vseh vrstah podlage, razen TPO

Lastnosti

KÖSTER Kontaktno lepilo je za uporabo pripravljeno, eno komponentno kontaktno lepilo za izdelavo detajlov in zaključkov pri delu s KÖSTER ECB in KÖSTER TPO Membranami. Uporablja se ga samo pri membranah, katere niso podložene s flisom. Primeren za najrazličnejše podlage. NE uporablja se ga za lepljenje na TPO!

Tehnične lastnosti

Temperatura pri vgradnji	min. + 5 °C
Optimalna temperatura pri vgradnji	+ 5 °C do + 25 °C
Gostota	0.75 g / cm ³
Barva	zelena
Viskoznost (+ 20 °C)	2250 ± 750 mPa·s
Plamenišče (metoda zaprte posode)	< 0 °C
Delež suhih snovi	31.5 ± 2 %

Podlaga

Podlaga mora biti trdna, zdrava in ne sme vsebovati elementov, kateri bi lahko negativno vplivali na oprijem. Mora biti neprašna in brez ostankov masti in olja. V določenih primerih je, za doseg zelenega oprijema, potrebno podlago predhodno premazati s KÖSTER Bitumenskim prajmerjem. Kadar ste v dvomu ali je mogoče zagotoviti pravi oprijem, naredite test oprijemljivosti.

Primerne podlage za nanos:

- Kovina
- Plastika
- Beton
- Zidaki
- Les
- Bitumenske membrane

Vgradnja

Vgrajujte v skladu z KÖSTER Navodili za vgradnjo. KÖSTER Kontaktno lepilo je potrebno pred uporabo dobro premešati. KÖSTER Kontaktno lepilo s čopičem, lopatico ali valjčkom nanesemo na podlago in zadnjo stran membrane. Optimalna temperatura vgradnje je med + 15 °C in + 25 °C. Izdelka ne vgrajujte, če je temperatura nižja od + 5 °C.

Počakajte 5 – 20 minut po vgradnji, da topila izhlapijo.

Kdaj je pravile čas za lepljenje lahko preverite enostavno s prostom. KÖSTER Kontaktno lepilo mora še vedno biti lepljivo, a se ne sme prijeti na prst. Položite membrano v njeno končno pozicijo, pri tem pa pazite, da pod njo ne ujame zračnih mehurčkov. Zaradi odlične lepljivosti (oprijema) KÖSTER Kontaktnega lepila naknadni popravki niso možni.

V kolikor je potrebno si lahko pomagata z valjčkom in z njim membrano močno pritisnete na podlago.

Ne prekoračite odprtega časa 60 minut.

Poraba

175 - 250 g / m² obojestransko

Pakiranje

RT 102 004

4.5 kg kovinsko vedro

Shranjevanje

Shranjujte v suhem in hladnem prostoru v originalni embalaži. Pri upoštevanju teh pogojev je minimalni čas shranjevanja 9 mesecev.

Varnostna navodila

KÖSTER Kontaktno lepilo vsebuje vnetljiva organska topila. Pri delu nosite zaščitna očala in rokavice. Uporabljajte samo v dobro zračenih prostorih. Shranjujte stran od virov vžiga in med delom ne kadite. Označeno v skladu s predpisi za nevarne snovi: glejte Varnosti list. Pri delu sledite vsem državnim in lokalnim varnostnim navodilom.

Sorodni izdelki

KÖSTER ECB 2.0	Št. art. RE 820
KÖSTER TPO 1.5	Št. art. RT 815
KÖSTER TPO 1.8	Št. art. RT 818
KÖSTER TPO 2.0	Št. art. RT 820
KÖSTER Bitumenski prednamaz	Št. art. W 110 010

Podatki, ki jih vsebuje ta tehnični list so rezultat naših raziskav in naših praktičnih izkušenj pri uporabi. Vsi navedeni podatki so povprečne vrednosti, ki so bile pridobljene v vnaprej določenih pogojih. Pravilna in s tem učinkovita in uspešna uporaba naših izdelkov ni predmet našega nadzora. Za pravilno uporabo izdelkov je, ob upoštevanju unikatnih pogojev posameznega gradbišča in končne rezultate procesa gradnje, odgovoren izvajalec. To lahko zahteva spremembe teh priporočil za standardne primere. Specifikacije, ki jih izdajajo naši zaposleni ali naši predstavniki, ki so izven okvirov danega tehničnega lista, zahtevajo pisno potrditev. Potrebno je upoštevati veljavne standarde za testiranje in uporabo materialov, tehnične smernice in kodeks ravnanja. S tem ozirom se garancija nanaša na kvaliteto naših izdelkov v okviru splošnih pogojev in ne na pravilno uporabo izdelkov. Tehnični list je bil pregledan. Veljavna je zadnja izdana verzija (vse prejšnje verzije so neveljavne).

Predstavnik in distributer KÖSTER Slovenija; Have d.o.o., Kolodvorska cesta 2, SI-4000 Kranj; Tel. + 386 41 793 319 info@have.si – www.koster.si