



KÖSTER Armirna mrežica

Tehnični list/art.št: W 411

Izdano: 2018-07-04

Stekleno svilnata mrežica za ojačitev premazov

Lastnosti

KÖSTER Armirna mrežica je stekleno svilnata mrežica z visoko odpornostjo proti pretrgu; odporna na pomike, brez plastifikatorjev, odporna na luge.

Tehnične lastnosti

Barva	bela
Teža	cca. 75 g / m ²
Odpornost na trganje (smer odvijanja)	cca. 200 N / cm
Velikost očesa mreže	6 mm x 7 mm
Končno prekrivanje	> 26 %
Obremenitev ob pretrgu	smer odvijanja > 900 N / 5 cm
Obremenitev ob pretrgu	prečna smer > 1100 N / 5 cm

Področje uporabe

KÖSTER Armirna mrežica je mrežica, katero uporabljamo za ojačitev premazov narejenih s KÖSTER KBE Tekočo folijo, KÖSTER NB 4000, KÖSTER Bikuthan 1 in 2K, KÖSTER Deuxan 1K in 2K, KÖSTER BD 50 in KÖSTER Dachflex. Uporaba KÖSTER Armirne mrežice je nujna na področjih, katera so izpostavljena vodi pod pritiskom in kjer se pojavlja nevarnost nastanka razpok. Prav tako jo uporabimo na stikih, delitacijah in prehodih.

Nanos

Premaze vedno nanašamo v več fazah (slojih). KÖSTER Armirno mrežico s pomočjo gladilke vtisnemo v še sveži prvi nanos. Ko se prvi sloj posuši nadaljujemo z nanosom naslednjih slojev.

Ustrezne debeline sloja v katerega vgradimo mrežico, so navedene v tehnični dokumentaciji posameznega izdelka. Pri polaganju KÖSTER Armirne mrežice bodite pozorni, da se posamezni sloji na preklapih, med seboj prekrivajo vsaj 5 cm!

Pakiranje

W 411 033	33 cm x 100 m, 100 m rola
W 411 100	100 cm x 50 m, 50 m ² rola

Shranjevanje

Minimalni čas skladiščenja je 24 mesecev.

Uporabljeni tehnični listi

KÖSTER BD 50 Vodoneprepustni tesnilni premaz	Št. art. B 290 010
KÖSTER Dachflex	Št. art. R 260 020
KÖSTER NB 4000	Št. art. W 236 025
KÖSTER KBE-tekoča folija	Št. art. W 245
KÖSTER Bikuthan 2K-Superdicht	Št. art. W 250 028
KÖSTER Bikuthan 1K-Spachteldicht	Št. art. W 251
KÖSTER Deuxan 2K	Št. art. W 252 032
KÖSTER Deuxan Professional	Št. art. W 256 032

Podatki, ki jih vsebuje ta tehnični list so rezultat naših raziskav in naših praktičnih izkušenj pri uporabi. Vsi navedeni podatki so povprečne vrednosti, ki so bile pridobljene v vnaprej določenih pogojih. Pravilna in s tem učinkovita in uspešna uporaba naših izdelkov ni predmet našega nadzora. Za pravilno uporabo izdelkov je, ob upoštevanju unikatnih pogojev posameznega gradbišča in končne rezultate procesa gradnje, odgovoren izvajalec. To lahko zahteva spremembe teh priporočil za standardne primere. Specifikacije, ki jih izdajajo naši zaposleni ali naši predstavniki, ki so izven okvirov danega tehničnega lista, zahtevajo pisno potrditev. Potrebno je upoštevati veljavne standarde za testiranje in uporabo materialov, tehnične smernice in kodeks ravnanja. S tem ozirom se garancija nanaša na kvaliteto naših izdelkov v okviru splošnih pogojev in ne na pravilno uporabo izdelkov. Tehnični list je bil pregledan. Veljavna je zadnja izdana verzija (vse prejšnje verzije so neveljavne).

Predstavnik in distributer KÖSTER Slovenija; Have d.o.o., Kidričeva 75, 4220 Škofja Loka - SI; Tel. + 386 41 793 319 info@have.si – www.koster.si