



KÖSTER NB 1 Flex

Tehnični list/art.št: W 721 008

Izdano: 0-02-07

Tekoči dodatek za KÖSTER NB 1 sivi in KÖSTER NB 2 beli

Lastnosti

KÖSTER NB 1 Flex disperzija na bazi karboksilnega stiren-butadien-lateksa. Lateks je kompatibilen z vsemi običajnimi, standardnimi cementi.

Tehnične lastnosti

Vsebnost suhe snovi	23 ± 1 %
pH-vrednost	10.5 – 11.5
Viskoznost	< 100 mPa.s
Površinska napetost	cca. 50 mN / m
Specifična teža	cca. 1.00
Minimalna temperatura za formacijo filma	cca. 0 °C

Področje uporabe

KÖSTER NB 1 Flex

- plastificira KÖSTER NB 1 Sivi in KÖSTER NB 2 Beli in s tem olajša vgradnjo
- povečuje zadrževanje vode v zmesi in s tem preprečuje prehitro sušenje
- izboljša oprijem s podlago
- povečuje elastičnost in odpornost na agresivne spojine v tleh
- znatno poveča odpornost na zmrzal in soli za odmrzavanje
- zmanjšuje prepustnost na olja in topila
- izboljša odpornost na kemikalije.

Nanos

Ob neprestanem mešanju praškasti KÖSTER NB 1 Sivi oz. KÖSTER NB 2 Beli dodajamo KÖSTER NB 1 Flexu (tekočemu dodatki). Pazimo, da je zmes brez grudic. Pri delu uporabimo električno mešalko z nizkimi obrati.

Poraba

ca. 8 kg za 25 kg NB 1 sivi in NB 2 beli

Čiščenje

Orodje takoj po končanem delu očistimo z vodo.

Shranjevanje

Shranjujte v suhem in hladnem prostoru.

Zaščitite pred zmrzaljo.

Pri upoštevanju teh pogojev je minimalni čas shranjevanja 2 leti.

Odrpno embalažo dobro zaprite.

Varnostna navodila

Pri delu nosite zaščitna očala in rokavice.

Uporabljeni tehnični listi

KÖSTER Sanirni omet 1 siv	Št. art. M 661 025
KÖSTER Sanirni omet 2 bel	Št. art. M 662 025
KÖSTER Sanirni omet 2, hiter	Št. art. M 663 030
KÖSTER NB 1 siv	Št. art. W 221 025
KÖSTER NB 2 bel	Št. art. W 222 025

Podatki, ki jih vsebuje ta tehnični list so rezultat naših raziskav in naših praktičnih izkušenj pri uporabi. Vsi navedeni podatki so povprečne vrednosti, ki so bile pridobljene v vnaprej določenih pogojih. Pravilna in s tem učinkovita in uspešna uporaba naših izdelkov ni predmet našega nadzora. Za pravilno uporabo izdelkov je, ob upoštevanju unikatnih pogojev posameznega gradbišča in končne rezultate procesa gradnje, odgovoren izvajalec. To lahko zahteva spremembe teh priporočil za standardne primere. Specifikacije, ki jih izdajajo naši zaposleni ali naši predstavniki, ki so izven okvirov danega tehničnega lista, zahtevajo pisno potrditev. Potrebno je upoštevati veljavne standarde za testiranje in uporabo materialov, tehnične smernice in kodeks ravnanja. S tem ozirom se garancija nanaša na kvaliteto naših izdelkov v okviru splošnih pogojev in ne na pravilno uporabo izdelkov. Tehnični list je bil pregledan. Veljavna je zadnja izdana verzija (vse prejšnje verzije so neveljavne).